

## بررسی اثر ابعاد و شکل هندسی پست‌های پیش ساخته و جنس کرون بر میزان و توزیع تنش وارد به ریشه‌ی دندان‌های مولر به روش واکاوی اجزای محدود

مجتبی محمودی<sup>\*</sup>، سید عبدالرضا آنجلیخان نسب<sup>\*\*</sup>، علیرضا سعیدی<sup>\*\*\*</sup>، مریم السادات هاشمی پور<sup>\*\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup> فوق لیسانس مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

<sup>\*\*</sup> استاد گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

<sup>\*\*\*</sup> دانشیار گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

<sup>\*\*\*\*</sup> استادیار گروه بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران

### چکیده

**بیان مساله:** پژوهشگران همواره در صدد ارایه‌ی درمان‌های مناسب به همراه تامین زیبایی و استحکام دندان هستند. در دندان‌های درمان ریشه‌شده‌ای که ساختار تاجی خود را به گونه‌ی کامل از دست داده‌اند و یا دچار تخریب گسترده‌ی تاج هستند، معمولاً برای گیر ترمیم از پست استفاده می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد با توجه به وارد شدن تنش‌های گوناگون بر دندان، توزیع تنش با استفاده از الگوهای گوناگون پست نیاز به بررسی دارد.

**هدف:** هدف از این پژوهش، بررسی اثر ابعاد و شکل هندسی پست‌های موازی، مخروطی و پیش ساخته بر تنش وارد به ریشه‌ی دندان‌های مولر ترمیم شده با پست-کور و کرون (سرامیکی، نیکل-کروم و آلومنیا) به روش واکاوی اجزای محدود (FEM) بود.

**مواد و روش:** یک دندان مولر دوم فک پایین سالم در یک بلوك آكريلي استوانه‌ای مانت و پس از برش، نگاره‌هایی از مقاطع آن فراهم گردید. سپس، با استخراج کانتورهای به دست آمده از مرزهای دندان و اتصال آنها به یکدیگر به کمک نرم افزار Solidworks یک الگوی رایانه‌ای از آن فراهم شد. پس از اتمام الگو، جهت بررسی تنش، ترمیم‌ها و پست‌های گوناگون طراحی گردیدند و نمونه‌ها تحت باری با گسترده‌ی ۲۴۰ نیوتون (وارد کردن نیرویی با توان ۲۴۰ نیوتون بر روی ۲۳ میلی‌متر از سطح اکلوزال) و تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان و در جهت باکال روی کاسپ‌های فانکشنال قرار گرفتند. برای همانند سازی محیط پیرامون دندان و فضای لیگامان پریودنتال، در همه‌ی ترمیم‌ها استخوان پیرامون دندان نیز الگوسازی شدند.

**یافته‌ها:** نتایج عددی نشان داد که ترمیم‌های انجام شده با پست-کور و کرون موجب تمرکز تنش در ناحیه‌ی سرویکال می‌شود. بالاترین میزان تنش فشاری در پست موازی به قطر  $1/4$  (D1/4)، برابر  $32/3$  مگاپاسکال و کمترین مقدار در پست مخروطی دوبل تیپر به عنوان پست اصلی و کمکی (شماره‌ی ۱)، برابر  $26/7$  مگاپاسکال گزارش گردید. همچنین، بیشترین و کمترین تنش کششی به ترتیب در پست موازی D1/4 (۴۸/۷ مگاپاسکال) و پست مخروطی شماره‌ی ۱ (۴۶/۷ مگاپاسکال) دیده شد. افزایش مدول الاستیسیته از میزان ۱۰۰ تا ۳۰۰ سبب افزایش میزان تنش‌های فشاری از  $49/5$  به  $80/5$  مگاپاسکال و همچنین افزایش میزان تنش کششی از  $69/3$  به  $80/3$  مگاپاسکال گردید.

**نتیجه‌گیری:** بر پایه‌ی واکاوی انجام شده، بیشترین تمرکز تنش در ترمیم‌های انجام گرفته با پست-کور و کرون مربوط به حالتی است که از پست‌هایی به قطر  $1/4$  میلی‌متر و یا پست دوبل تیپر به عنوان پست اصلی و کمکی (شماره‌ی ۱) استفاده شود. تنش‌ها با کاهش مدلوس الاستیسیته کرون کمی کاهش می‌یابند. تنش‌های حداقل در عاج باقی‌مانده‌ی دندان با افزایش قطر پست‌ها کاهش می‌یابد و با تغییر ابعاد پست‌های موازی و مخروطی به گونه‌ی نامنظمی تغییر می‌کند. جنس کرون نیز اثر کمی بر روی تمرکز تنش‌ها دارد.

**وازگان کلیدی:** روش اجزای محدود، پست-کور، کرون، تنش

مقاله‌ی پژوهشی اصیل

Shiraz Univ Dent J 2011; 12(4): 358-366

تاریخ دریافت مقاله: ۹۰/۱/۲۵، تاریخ پذیرش مقاله: ۹۰/۷/۲۵

**نویسنده‌ی مسؤول مکاتبات:** مریم السادات هاشمی پور، کرمان، پلار جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شفا، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، گروه بیماری‌های دهان و دندان - تلفن: ۰۹۱۳۹۹۶۱۸۳ - ۰۹۱۲۱۱۹۰۷۴ - دورگار، ۳۴۱۲۱۱۹۰۷۳ - پست الکترونیک: m\_s\_hashemipour@yahoo.com

## درآمد

نظری شده است. در خصوص اینکه چه پست و یا روشی برای ترمیم، مناسب‌ترین انتخاب است دیدگاه‌های متفاوت و ناهمخوانی در پژوهش‌ها یافت می‌شود. یکی از دلایل این ناهمخوانی تغییرات گسترده در نتایج و یا به بیانی همانند نبودن نتایج با یکدیگر در پژوهش‌های *In vitro* است. شمار بررسی‌ها بر روی دندان‌های درمان شده با پست به کمک واکاوی اجزای محدود رو به افزایش است. این روش به گونه‌ی معمول به دو صورت الگوهای دو بعدی (2Dimention) و سه بعدی (3Dimention) انجام می‌شود که نتایج الگوهای سه بعدی نسبت به دو بعدی دقیق‌تر ولی در عوض وقت‌گیرتر و گران‌تر است. نتایج واکاوی اجزای محدود به گونه‌ی توزیع تنش در ساختار الگو نشان داده می‌شود. این تنش‌ها ممکن است تنش‌های کششی، فشاری، برشی و یا تنش معادل ون‌مایز (Vonmises) باشد. به گونه‌ی معمول در مکانیک، تنش‌های کششی و فشاری بسیار بالا برای مواد ترد و تنش‌های ون‌مایز و برشی بسیار بالا برای مواد نرم مبنای مقایسه قرار می‌گیرد. همچنین، از تنش‌های برشی بسیار بالا در سطح‌های تماسی برای بررسی اثر، دی‌باندینگ استفاده می‌شود که نیازمند شناخت کاملی از گونه‌ی تماس و خواص المان‌های تماسی است<sup>(۴)</sup>.

پژوهش‌های کمی به اثر قطر پست بر روی مقاومت به شکست دندان پرداخته‌اند. آسموسن (Asmussen)<sup>(۵)</sup> و همکاران به کمک FEM به بررسی ترمیم دندان‌های اندو شده پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پست‌های موازی باند شده (Bonded) نسبت به پست‌های مخروطی باند نشده (non-bonded) (Tensioned) کمتری را تولید می‌کنند. تنش در ریشه با افزایش قطر پست‌ها کاهش یافته و کاهش طول پست‌ها موجب افزایش تنش در ریشه می‌شود، گرچه محل تنش حداکثر در موقعیت اپیکال پست گزارش گردید. همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که جنس پست‌های پیش‌ساخته اثر کمی بر روی توزیع تنش‌ها دارد و با افزایش مدول الاستیسیته، تنش در ریشه کمی کاهش می‌یابد. زارون (Zarone) و همکاران<sup>(۶)</sup>، به کمک FEM، ترمیمهای گوناگون روی دندان‌های اندو شده پیشین مرکزی بالا را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در دندان سالم توزیع تنش‌ها تقریباً یکنواخت است، با این وجود تنش‌های کمی در ناحیه‌ی سروپیکال متراکز شده و مواد با مدلوس الاستیسیته‌ی بالا همچون آلومینا موجب مقاومت در مقابل تغییر شکل دندان و در نتیجه تمرکز تنش در ایترفیس پست و عاج می‌شوند. همچنین، مواد با مدلوس

امروزه اندودانتیکس از پویاترین رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در درمان به شمار می‌رود و به موازات رشد مناسب این رشته، تجهیزات، مواد و روش‌های نوین در حال پیشرفت است. ترمیم دندان‌های اندو شده و همگام بودن با اطلاعات و فناوری‌های روز و استفاده‌ی بهینه از آنها در کار درمان این دندان‌ها چالشی برای متخصصین و دندانپزشکان عمومی است<sup>(۱)</sup>. پژوهشگران همواره در صدد ارایه‌ی درمان‌ها و انتقال مناسب نیروهای فانکشنال به همراه تامین زیبایی و استحکام دندان هستند<sup>(۲)</sup>. به طور معمول در صورتی که میزان تاج از دست رفته به اندازه‌ای باشد که گیر کافی برای ساختار از دست رفته‌ی دندان وجود پست لازم است تا جایگزینی برای ساختار از دست رفته‌ی دندان و گیر ترمیم باشد. در ترمیم دندان‌های اندو شده با پست‌های دندانی، دو گونه پست ریختگی و پیش‌ساخته برای درمان استفاده می‌گردد. پست‌های ریختگی بر پایه‌ی قالب گرفته شده از درون محفظه‌ی کanal به خوبی محفظه‌ی کanal را پوشش می‌دهد، هر چند که استفاده از این پست‌ها معمولاً وقت‌گیر و گران است. به تازگی پست‌های پیش‌ساخته با انواع گوناگون از لحاظ ابعاد، جنس و شکل به جامعه‌ی دندانپزشکی معرفی شده‌اند. به طور کلی پست‌ها از نظر طرح به موازی، مخروطی و کالبدی تقسیم‌بندی می‌شوند. طرح موازی و مخروطی در پست‌های پیش‌ساخته و شکل کالبدی تنها با پست ریختگی امکان‌پذیر است<sup>(۳)</sup>. پست باید به گونه‌ای انتخاب شود که با نیازهای دندان همخوانی داشته باشد. به بیانی، نبایستی دندان و ترمیم را با پست منطبق کرد بلکه سیستم و الگوی آماده‌سازی باید بر پایه‌ی موقعیت و به گونه‌ی مناسب انتخاب شود. هنگام نیاز به آماده‌سازی پست برای تامین گیر کور، فضای پست باید در کمترین مقدار (از لحاظ طول، قطر و تقارب) و با توجه به نیاز آماده شود. برداشتن میزان زیاد عاج، ریشه را به گونه‌ی جدی ضعیف و آن را مستعد به شکستن می‌نماید. در ضمن، آماده‌سازی فضای پست بیشتر از حد و یا گسترش آماده‌سازی به ورای قسمت مستقیم کanal سبب سوراخ شدن ریشه‌ی دندان می‌شود<sup>(۷)</sup>.

مقاومت به شکست دندان‌های ترمیم شده با پست یک موضوع برای بررسی‌های متعدد In vivo و In vitro و پژوهش‌های

با الگوی یاد شده در کالبد شناسی آش (Ash) (۸) همخوانی داشت. برای تهیه‌ی الگوی سه بعدی دندان، در آغاز دندان در یک رزین اکریلیک به گونه‌ای که محور طولی استوانه و دندان در یک راستا قرار گیرد، مانت گردید. سپس مقطع عرضی استوانه با دستگاه الکتروپولیش ساییده و نگاره فراهم شد. نگاره‌های گرفته شده پس از کالبیره شدن و ویرایش، وارد محیط نرم افزار Solidworks گردید و با اتصال کاتورهای به دست آمده از مقاطع گوناگون دندان‌الگوهای مینا، عاج و پالپ هر یک به گونه‌ی جداگانه همانند سازی شد. پس از میان بردن حجم عاج از مینا و حجم پالپ از عاج، مینا و عاج به گونه‌ی تقریباً دقیقی الگوسازی گردیدند. با طراحی و الگوسازی مینا و عاج، الگوی سه بعدی دندان مولر ساخته شد. در المان‌بندی، از المان‌های ۱۰ گرهای با اندازه‌ی کلی ۸/۰ میلی‌متر استفاده گردید، که به گونه‌ی متوسط منجر به ۱۶۹۰۰۰ المان شد (نگاره‌ی ۱).



نگاره‌ی ۱ المان بندی دندان مولر

با اتمام الگوسازی، دندان همانند سازی شده از ناحیه‌ی سروپیکال قطع و ترمیم پست-کور و کرون برای آن در نظر گرفته شد که در همه‌ی آنها، پست بزرگتر با طول ۱۱/۵ میلی‌متر در کanal دیستال به عنوان پست اصلی فرونشانده شد که از این مقدار، ۷ میلی‌متر آن برابر دو سوم طول ریشه در خفره‌ی پالپ و بقیه‌ی آن (۴ میلی‌متر) در زیر کور در نظر گرفته شد. پست کوچکتر نیز، به طول ۵/۷۵ میلی‌متر در کanal مزیال به عنوان پست کمکی فرونشانده شد که از این مقدار ۳/۷۵ میلی‌متر آن معادل یک سوم طول ریشه در خفره‌ی پالپ (درون پالپ) و بقیه‌ی آن (۲ میلی‌متر) در زیر کور در نظر گرفته شد. از آنجا که پست‌های پیش‌ساخته به خوبی فضای کanal ریشه و محفظه‌ی پالپ را پوشش نمی‌دهند از


الاستیسیتیه کم همچون مواد کامپوزیتی، تنش‌های کمی در دندان‌های ترمیم شده تولید می‌کنند. بنابراین، استفاده از مواد با مدلوس الاستیسیتیه نزدیک به عاج، توزیع تنشی همانند دندان سالم از خود نشان می‌دهد. همچنین این پژوهشگران نشان دادند که ترمیم با کرون آلومینا با مدلوس الاستیسیتیه بالا نسبت به سرامیک فلدسپات با مدلوس الاستیسیتیه پایین‌تر سبب تنش پیشتری در ناحیه‌ی سروپیکال می‌شود. یودانوادیکر (Uddanwadiker) و همکاران (۷)، به کمک FEM به بررسی توزیع تنش در دندان‌های اندو و ترمیم شده پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که تنش با افزایش مدلوس الاستیسیتیه پست کاهش می‌یابد و استفاده از پست‌های پیچی موجب تمرکز تنش زیادی در پست و ریشه می‌شود. پست‌های مخروطی نیز، نسبت به پست‌های موازی تنش‌های کمتری را ایجاد می‌کنند و پست‌های پیش‌ساخته‌ی مخروطی با کور کامپوزیتی از نظر استحکام و انعطاف‌پذیری مطلوب‌تر بوده و ابعاد پست می‌تواند در جهت کاهش تنش و کاهش خطر شکست ریشه و پست موثر باشد.

هدف از پژوهش کنونی، بررسی اثر ابعاد و هندسه‌ی پست و جنس کرون بر روی توزیع تنش در دندان‌های مولر اندو و ترمیم شده با پست-کور و کرون به کمک روش واکاوی اجزای محدود سه‌بعدی بود. در این بررسی، از یک الگوی تقریباً دقیق برای دندان مولر جهت واکاوی استفاده گردید و در ترمیم‌های انجام شده فرض گردید که دندان ساختار تاجی خود را به گونه‌ی کامل از دست داده است. پژوهش‌های همانند نشان دهنده این موضوع است که تاکنون واکاوی دقیقی به منظور شناسایی رفتار مکانیکی دندان مولر تحت نیروهای فانکشنال انجام نشده و در بیشتر پژوهش‌ها به دلیل هندسه‌ی پیچیده‌ی دندان، الگوی هندسه‌ی ساده و بیشتر دو بعدی و یا دندان تک ریشه جهت همانند سازی دندان استفاده شده است. بنابراین، با توجه به ضرورت نگهداری دندان‌های مولر به نظر می‌رسد انجام پژوهشی که نشان دهنده اثر گونه‌ی پست و کرون بر روی میزان فشارهای اکلوزالی باشد ضروری است.

## مواد و روش

در این پژوهش، از یک دندان مولر دوم فک پایین جهت الاستیسیتی استفاده شد. دندان مورد استفاده دارای دو ریشه، اندازه و شکل طبیعی بود و از نظر شکل، طول تاج، ریشه و شکل ریشه‌ها

ابعاد به کار برده شده برای پست های مخروطی به گونه های انتخاب گردید تا تقریبی از نشان تجاری RTD باشد (Euro-Post Anthogyr S.A., Sallanches, France) که این ابعاد در نگاره‌ی ۳ نشان داده شده است.



نگاره‌ی ۳ ابعاد پست های مخروطی به کار برده شده (۱) پست شماره‌ی ۱، (۲) پست شماره‌ی ۲، (۳) پست شماره‌ی ۳

در گروه ج، به بررسی اثر کرون بر روی توزیع تنش دندان های اندو و ترمیم شده با پست - کور کرون پرداخته شد. برای این منظور، یک دندان اندو و ترمیم شده با پست موازی D2/2 به عنوان پست اصلی و پست موازی D1 به عنوان پست کمکی و هر دو از جنس تیتانیوم الگوسازی گردیده و سپس سرامیک، آلیاژ نیکل - کروم و آلومنیا برای کرون در نظر و مورد واکاوی قرار گرفت. در همه‌ی الگوهای شکل کور به گونه های طراحی شد که از شکل کرونان عاج پیروی نماید، همچنین سطح اکلوزال کرون همچون سطح اکلوزال مینا همانندسازی شد. لیگامان پریودنتال (PDL) یک بافت نرم برای دندان در استخوان آلوئل است که دندان را طی عمل جویدن تقویت کرده و از شکست استخوان آلوئل و ریشه به علت پایین بودن مدلوس الاستیسیته آن جلوگیری می نماید بنابراین، نقش موثری در توزیع تنش های بازی می کند. این بافت و استخوان پیرامون آن، همچون استخوان کورتیکال و اسفنجی نیز الگو شدند که در الگوی آنها از ابعاد کالبدی استفاده گردید (نگاره‌ی ۲).

پژوهش های زیادی تنها به بررسی نیروهای عمودی روی دندان پرداخته اند، در حالی که زاویه های اعمال نیروهای اکلوزال در حالت طبیعی خیلی پیچیده تر است، ولی با توجه به چرخش فک طی جویدن به نظر می آید نیروهای مایل شرایط اعمال بار را دقیق تر الگوسازی می نمایند<sup>(۹، ۱۰)</sup>. بنابراین در این پژوهش نیرویی با گستره های برابر ۲۴۰ نیوتن تحت زاویه های ۴۵ درجه نسبت

سمان زینک فسفات به عنوان ماده هی پرکننده ای این فضا و ماده هی سمان کننده ای پست و عاج استفاده گردید (نگاره‌ی ۲).



نگاره‌ی ۲ بخش های گوناگون دندان درمان ریشه شده با پست - کور و کرون و استخوان پیرامون آن

در این بررسی سه گروه در نظر گرفته شدند:

در گروه الف، برای بررسی قطر پست های موازی، الگوهای زیر در نظر گرفته شد که در همه ای آنها از پست تیتانیومی

پیش ساخته و کور کامپوزیتی و کرون سرامیکی استفاده شده است.

(۱) دندان اندو و ترمیم شده با پست موازی به قطر ۱/۴ میلی متر (D1/۴) به عنوان پست اصلی و موازی به قطر ۱ میلی متر (D1) به عنوان پست کمکی.

(۲) دندان اندو و ترمیم شده با پست موازی به قطر ۱/۸ میلی متر (D1/۸) به عنوان پست اصلی و پست موازی به قطر ۱ میلی متر (D1) به عنوان پست کمکی.

(۳) دندان اندو و ترمیم شده با پست موازی به قطر ۲/۲ میلی متر (D2/۲) به عنوان پست اصلی و پست موازی به قطر ۱ میلی متر (D1) به عنوان پست کمکی.

کانال های دندان ها برای گروه های یکسان آماده سازی شدند و فضای اضافه برای قطرهای کوچکتر با سیمان پر شد که به علت مقدار فضای کم اشغال شده از این مقدار صرف نظر گردید.


در گروه ب، برای بررسی ابعاد پست های مخروطی، الگوهای زیر در نظر گرفته شد، که در همه ای آنها از پست تیتانیومی پیش ساخته، کور کامپوزیتی و کرون سرامیکی استفاده گردید.

(۱) دندان اندو و ترمیم شده با پست دوبل تیپر (Tapper) شماره‌ی یک به عنوان پست اصلی و کمکی.

(۲) دندان اندو و ترمیم شده با پست دوبل تیپر شماره‌ی ۲ به عنوان پست اصلی و پست شماره‌ی ۱ به عنوان پست کمکی.

(۳) دندان اندو و ترمیم شده با پست شماره‌ی ۳ به عنوان پست اصلی و پست شماره‌ی ۱ به عنوان پست کمکی.

است. همان گونه که در نگاره دیده می‌شود، در همه‌ی الگوها بیشترین تنش کششی در ناحیه‌ی سروپیکال و در سمت مزیولینگوال رخ داده است. در ضمن، تنش‌های کششی با تعییر قطر پست، کمی تعییر می‌کنند.



**نگاره‌ی ۱** توزیع تنش‌های کششی در دندان‌های ترمیم شده با پست‌های موازی با قطرهای گوناگون (۱) دندان ترمیم شده با پست D ۱/۴ دندان ترمیم شده با پست D ۱/۸ (۲) دندان ترمیم شده با پست D ۲/۲ (۳) که در هر سه الگو از پست D ۱ به عنوان پست کمکی استفاده شده است. رنگ قرمز بیانگر تنش‌های زیاد و زنگ آبی بیانگر تنش‌های کم است.

تعییرات تنش‌های کششی و فشاری در دندان‌های ترمیم شده با انواع پست‌های موازی و مخروطی در جدول ۲ نشان داده شده است.

**جدول ۲** جدول تعییرات تنش‌های کششی و فشاری در دندان‌های ترمیم شده با انواع پست‌های موازی و مخروطی

نوع پست	مقدار تنش حداقل تنش فشاری (مگاپاسکال)	حداکثر تنش کششی (مگاپاسکال)
پست موازی	۴۸/۷	۳۷/۳
پست	۴۸/۳	۳۰/۶
مخروطی	۴۸/۳	۲۷/۷
پست	۴۶/۷	۲۶/۷
مخروطی	۴۷/۱	۲۹/۳
شماره‌ی ۳	۴۶/۱	۲۸/۱

پست موازی با قطر ۱/۴ میلی‌متر نسبت به دیگر پست‌ها بیشترین تنش کششی را ایجاد کرده و افزایش قطر از ۱/۴ میلی‌متر موجب کاهش تنش کششی در ناحیه‌ی سروپیکال می‌شود. تعییرات تنش‌های فشاری با قطر پست‌ها به شدت تنش‌های کششی ارتباطی نداشت، هر چند تنش‌های فشاری در این پست‌ها با افزایش مدلوس الاستیسیته به گونه‌ی نامحسوسی کاهش می‌یابند. البته میان پست‌هایی با قطر ۱/۸ و ۲/۲ میلی‌متر از نظر شدت تنش‌های فشاری تفاوتی وجود ندارد و در همه‌ی نمونه‌ها بیشترین تنش فشاری در ناحیه‌ی سروپیکال و در سمت

به محور طولی دندان و در جهت باکال روی کاسپ‌های فانکشنال برای همانندسازی نیروهای فانکشن در نظر گرفته شد و جابه جایی‌های سطوح عرضی استخوان کورتیکال و اسفنجی در همه‌ی جهات ثابت گرفته شد. هر چند مینا و عاج به واسطه‌ی طبیعت پیچیده‌شان غیرهمگن هستند، ولی غیرهمگنی آنها محدود به دیدگاه میکروسکوپی است، بنابراین در این بررسی این مواد همگن ضروری بودند<sup>(۱۱)</sup>. در جدول ۱ خواص این مواد آورده شده است.

**جدول ۱** خواص مواد دندانی

مواد دندانی	مدلوس الاستیسیته (گیگاپاسکال)	ضریب پواسون
مینا	۰/۳۳	۰/۷۷
عاج	۰/۳۱	۱/۸۶
استخوان کورتیکال	۰/۳	۱۳/۷
استخوان اسفنجی	۰/۳	۱/۳۷
پرپو دنتال لیگامان	۰/۴۵	۰/۰۶۸۹
کامپوزیت	۰/۳	۱۲
زینگ فسفات	۰/۲۵	۲۲/۴
تیتانیوم	۰/۳	۱۲۰
کروم کبالت	۰/۳۳	۲۰۰
آلومینیا	۰/۲۵	۳۸۰
سرامیک	۰/۲۸	۶۹

با در نظر گرفتن المان چهار وجهی ۱۰ گرهای با توابع شکل درجه‌ی ۲، الگوها المان‌بندی و واکاوی حساسیت به مش انجام گردید و سپس واکاوی اجزای محدود به کار گرفته شد. همچنین، در همه‌ی الگوها از یک المان‌بندی سازگار با در نظر گرفتن تماس باند شده در سطح‌های تماسی و واکاوی حساسیت به مش استفاده گردید. المان مورد استفاده، المان چهار وجهی ۱۰ گرهای با توابع شکل مرتبه‌ی ۳ است. پس از پایان مرحله‌ی پیش پردازش، الگوها وارد مرحله‌ی پردازش در محیط نرم افزار تحلیلی Cosmos گردیدند و پس از حل، نتایج مربوط به توزیع تنش‌ها مد نظر قرار گرفته شد. در این پژوهش از نرم افزار Solid Works Premium ۲۰۰۹ SP ۴/۰ × ۸۶ × ۶۴ شرکت SRAC-USA (برای الگوسازی نمونه و از نرم افزار Cosmos Works (محصول شرکت SRAC-USA) برای واکاوی استفاده گردید.

### یافته‌ها

نگاره‌ی ۴، نشان‌دهنده‌ی توزیع تنش‌های کششی در دندان‌های ترمیم شده با پست‌های موازی با قطرهای گوناگون

بالا، برتر هستند که در ترمیم از پستی با قطر ۲/۲ میلی‌متر استفاده شده باشد. البته استفاده از پستهای با قطر بزرگتر نیازمند برداشت زیاد بافت عاج در فرآیند آماده سازی کanal ریشه هستند و خطر سوراخ شدن ریشه در استفاده از این پستها بالاست.

در بررسی جنس کرون دندان‌های اندو و ترمیم شده با پست پیش ساخته، در همهٔ ترمیم‌ها تنش‌های کششی بسیار بالا در ناحیهٔ سروپیکال و در سمت مزیولینگوال جمع می‌شوند. همچنین تفاوت چشمگیری میان توزیع تنش‌های کششی در این ترمیم‌ها دیده نمی‌شود و تنها تنش کششی از کرون سرامیکی به کرون نیکل-کرومی کمی افزایش می‌باید و میان کرون نیکل-کرومی و آلومینیایی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. همچنین، از نظر تنش فشاری در همهٔ نمونه‌ها، تنش‌ها در ناحیهٔ سروپیکال و در سمت مزیوباكال متوجه شده‌اند. همان‌گونه که در جدول ۳ نیز دیده می‌شود با افزایش مدلوس الاستیسیتیه، تنش‌های فشاری بسیار بالا نیز افزایش می‌باید. این افزایش از کرون سرامیکی به نیکل-کرومی محسوس و از کرون نیکل-کرومی به آلومینیایی نامحسوس است. این پژوهش همچون دیگر بررسی‌های همانند نیاز به واکاوی آماری نداشته و تنها با استفاده از ارزیابی‌های مکانیکی و برنامه‌ی Cosmos و ANSYS اطلاعات پردازش می‌شوند.

**جدول ۳** حداکثر تنش‌های کششی و فشاری با تغییر مدلوس الاستیسیتیه کرون در دندان‌های اندو و ترمیم شده با پست‌های پیش ساخته

مدلوس الاستیسیتیه (مگاپاسکال)	مقادیر تنش حداکثر تنش فشاری (مگاپاسکال)	حداکثر تنش کششی (مگاپاسکال)
۶۹/۳	۶۹/۵	۱۰۰
۲۰۰/۳	۲۰۰/۵	۲۰۰
۳۸۰/۳	۳۸۰/۵	۳۰۰


بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که کرون‌های با مدلوس الاستیسیتیه پایین تنش‌های فشاری کمتری را نسبت به کرون‌های با مدلوس الاستیسیتیه بالا تولید می‌کنند، که این افزایش چندان زیاد نیست بنابراین، جنس کرون به واسطهٔ اثر کم آن عامل مهمی برای مهار تنش‌های مخرب نیست.

## بحث

از آنجا که در ترمیم دندان‌های اندو شده، شکسته شدن

مزیوباكال ایجاد شد.

تمرکز تنش‌های کششی در همهٔ ترمیم‌های انجام شده با پست‌های مخروطی نیز در ناحیهٔ سروپیکال و در سمت مزیوباكال گزارش گردید (نگاره‌ی ۵). از نظر شدت تنش نیز، همان‌گونه که در جدول ۲ دیده می‌شود، قاعده‌ی خاصی در روند افزایش و یا کاهش تنش‌ها با تغییر ابعاد است، دندان ترمیم شده با پست شماره‌ی ۲ بیشترین تنش را در ناحیهٔ سروپیکال متمرکز می‌کند. البته از نظر شدت تنش تفاوت چشمگیری میان ترمیم با پست شماره‌ی ۲ و ۳ دیده نمی‌شود و تهها پست شماره‌ی ۱ است که اختلاف به نسبت چشمگیری از نظر شدت تنش با پست‌های شماره‌ی ۲ و ۳ دارد. از نظر تنش فشاری بسیار بالا، میان پست‌های مخروطی گوناگون تفاوت چشمگیری وجود ندارد، ولی همان‌گونه که در جدول ۲ دیده می‌شود، بیشترین تنش فشاری همچون تنش کششی در پست شماره‌ی ۲ است و تنش‌های فشاری در پست‌های شماره‌ی ۱ و ۳ تفاوت کمی با پست شماره‌ی ۲ دارند.



**نگاره‌ی ۵** توزیع تنش‌های کششی در دندان‌های ترمیم شده با پست‌های مخروطی با ابعاد گوناگون (۱) دندان ترمیم شده با پست شماره‌ی ۱، (۲) دندان ترمیم شده با پست شماره‌ی ۲، (۳) دندان ترمیم شده با پست شماره‌ی ۳ که در هر سه الگو از پست شماره‌ی ۱ به عنوان پست کمکی استفاده شده است. رنگ قرمز بیانگر تنش‌های زیاد و رنگ آبی بیانگر تنش‌های کم است.

در مقایسه‌ی میان پست‌های موازی و مخروطی همان‌گونه که در جدول ۲ دیده می‌شود، پست‌های مخروطی به گونه‌ی متوسط نسبت به پست‌های موازی، تنش‌های کمتری در ناحیهٔ سروپیکال ایجاد می‌کنند و تنش‌های فشاری در همهٔ نمونه‌های ترمیمی با پست‌های مخروطی کمتر از پست‌های موازی بوده و تنش‌های کششی در پست شماره‌ی ۱ نیز نسبت به دیگر پست‌ها در کمترین اندازه است. بنابراین، تنها زمانی پست‌های موازی نسبت به پست‌های شماره‌ی ۲ و ۳ از لحاظ تنش کششی بسیار

پذیرفته است. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که تنش در ریشه با افزایش قطر پست‌ها کاهش می‌یابد که نتایج این بررسی هم راستا با این نتیجه است. ماقری (Maceri) و همکاران<sup>(۱۴)</sup>، در پژوهش خود که به بررسی تاثیر قطر و شمار پست‌ها در سیستم ترمیمی خود پرداخته بودند به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطح قطع پست‌ها، تنش‌ها در ریشه کاهش می‌یابد. همچنین اکاماتو (Okamoto) و همکاران<sup>(۱۵)</sup>، در پژوهش خود که قطر پست‌های کامپوزیتی را روی توزیع تنش‌ها در دندان پیشین مرکزی بالا بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که با افزایش قطر پست‌ها تنش‌ها اندکی کاهش می‌یابند. بررسی‌های انجام شده توسط دیگر پژوهشگران نیز نشان دهنده‌ی همین مطلب است<sup>(۱۶-۱۸)</sup>. نتایج این بررسی نشان داد که پست‌های مخروطی، تنش‌های کمتری را نسبت به پست‌های موازی ایجاد می‌کنند که نتایج بررسی‌های یودانوادیکر و همکاران<sup>(۷)</sup>، نیز این موضوع را تایید می‌کند. از دیگر نتایج به دست آمده از این پژوهش، بررسی رفتار جنس کرون بود. در این پژوهش آشکار شد که جنس کرون معیاری مهم برای مهار تنش‌ها نیست و با افزایش مدلوس الاستیسیته کرون، تنش‌ها در ناحیه سرویکال اندکی افزایش می‌یابند.

جنووس (Genovese) و همکاران<sup>(۱۹)</sup>، که در پژوهش خود به بررسی اثر جنس کرون نیز پرداخته بودند به این نتیجه رسیدند، که کرون‌های سفت‌تر نسبت به کرون‌های انعطاف پذیرتر تنش‌های بیشتری را در ناحیه سرویکال تولید می‌کنند. همچنین زارون و همکاران<sup>(۶)</sup>، با بررسی دو جنس آلومینا با مدلوس الاستیسیته پایین برای دو ترمیم با پست‌هایی با مدلوس الاستیسیته آزمون FEM به این نتیجه رسید که آلومینا تنش بیشتری را نسبت به سرامیک در ناحیه سرویکال ایجاد می‌کند. نتایج این پژوهش به خوبی این نتایج را تایید می‌کند و با دیگر بررسی‌ها همانند است<sup>(۲۰-۲۱)</sup>.

شماری از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پست موازی بهتر بوده و تنش کمتری ایجاد می‌کند. در ضمن، با افزایش قطر پست فشار زیاد می‌شود و پست‌های تیپر فشار بیشتری ایجاد می‌کنند، که دلایل این اختلاف می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد. این بررسی بر روی دندان مولر با دو ریشه انجام گردیده است در حالی که شماری از بررسی‌های یاد شده بر روی دندان‌های تک ریشه

ریشه پدیده‌ای نامطلوب برای بیمار و دندانپزشک است بنابراین، در این پژوهش تنش در ریشه بررسی شد. همچنین به علت ترد بودن عاج، تنش‌های کششی و فشاری بسیار بالا مبنای مقایسه قرار گرفتند.

دندانپزشکان زیادی از پست‌های پیش‌ساخته به واسطه مقولون به صرفه بودن آنها از لحاظ زمان و هزینه برای ترمیم دندان‌های اندو شده استفاده می‌کنند. با توجه به تنوع موجود در این پست‌ها از لحاظ جنس و شکل و اهمیتی که دندانپزشکان به استحکام و پایداری ترمیم می‌دهند، بررسی معیار شکل برای پست‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. همان‌گونه که از نتایج موجود در این پژوهش آشکار می‌شود در استفاده از پست‌های پیش‌ساخته تنش‌های زیادی در ناحیه سرویکال جمع می‌گردد و افزایش قطر پست‌های موازی موجب کاهش تنش‌ها در ریشه می‌شود و پست‌های مخروطی به واسطه همخوانی خوبی که با شکل کاتال دارند، به نسبت تنش‌های کمتری را در ریشه تولید می‌کنند. همچنین، جنس کرون اثر کمی بر روی توزیع تنش‌ها در ناحیه سرویکال دارد و با افزایش مدلوس الاستیسیته، تنش‌ها کمی افزایش می‌یابند.

پگورتی (Pegoretti) و همکاران<sup>(۹)</sup>، در پژوهشی که بر روی دندان‌های پیشین مرکزی بالا و ترمیم شده با پست‌های پیش‌ساخته کامپوزیتی داشتند، نشان دادند که پست‌های پیش‌ساخته موجب تمرکز تنش زیادی در ناحیه سرویکال می‌شوند. اکادا (Okada) و همکاران<sup>(۱۰)</sup> نیز، با وارد کردن نیرو و الگو سازی دندان تک ریشه به نتیجه‌ای همانند پگورتی رسیدند که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. همچنین، بررسی‌های انجام شده توسط کینی (Kinney) و همکاران، آسموسن و همکاران، جانسون (Johnson) و همکاران، دروموند (Drummond) و همکاران تایید کننده‌ی همین موضوع است<sup>(۱۱-۱۳ و ۱۵)</sup>. آسموسن و همکاران<sup>(۵)</sup>، در پژوهش خود به کمک FEM به اثر قطر و شکل پست‌ها پرداختند. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که پست‌های موازی نسبت به پست‌های مخروطی تنش‌های کمتری در ریشه ایجاد می‌کنند که نتایج آنها با پژوهش کنونی ناهمخوانی دارد و این می‌تواند به علت در نظر گرفتن شکل معمول و هماهنگ با پست برای پالپ باشد. در ضمن، این پژوهشگران بر روی دندان پیشین مرکزی و تک ریشه بررسی خود را انجام دادند و این در حالی است که بررسی کنونی بر روی دندان مولر و چند ریشه انجام

### نتیجه گیری

- پست های پیش ساخته باعث تمرکز تنش های زیادی در ناحیه سرویکال می شوند.
- با افزایش قطر پست، تنش های بسیار بالا در ریشه کاهش می یابند.
- پست های مخروطی نسبت به پست های موادی تنش های کمتری را در ناحیه سرویکال تولید می کنند.
- جنس کرون اثر کمی روی توزیع تنش ها خواهد داشت.

### سپاسگزاری

این پژوهش با پشتیبانی مالی و معنوی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام پذیرفته است که به این وسیله مراتب سپاسگزاری از این معاونت اعلام می گردد.

انجام شده اند. این امکان وجود دارد که پست های موازی برای دندان های تک ریشه و پست های مخروطی برای دندان های چند ریشه پست هایی مطلوب باشند، چون هندسه های آنها با هم تفاوت زیادی دارند و توزیع تنش، بسیار به هندسه بستگی دارد. بیان این که پست های مخروطی اثر گوهای دارند یک درک فیزیکی برای مسائل معین است و نمی توان با قاطعیت راجع به مسائل نامعین چنین قضاوتی کرد. درست است که با افزایش قطر پست ها ریشه ضعیفتر می شود ولی این افزایش قطر به افزایش سطح تماس و در نتیجه کاهش تنش می انجامد. بنابراین در افزایش و یا کاهش قطر پست ها و یا تغییر شکل آنها دو پرسش وجود دارد: ۱- ابعاد پست تا چه اندازه کوچک انتخاب شود تا کمترین برداشت از عاج به دست آید؟ ۲- ابعاد تا چه اندازه بزرگ انتخاب گردد تا بیشترین سطح تماس را داشته باشیم؟ در راستای یافتن این دو پرسش ممکن است به ابعاد و هندسه ای دست یافت که افزایش و یا کاهش ابعاد آن شرایط نامناسبی را ایجاد نماید.

\*\*\*\*\*

## References

1. Nazarimoghaddam K, Asadian H. Endodontics: Principles and Practice. 2th ed. Tehran; Tehran University: 2004. p. 4-5.
2. Soares CJ, Santana FR, Castro CG, Santos-Filho PC, Soares PV, Qian F, et al. Finite element analysis and bond strength of a glass post to intraradicular dentin: comparison between microtensile and push-out tests. Dent Mater 2008; 24: 1405-1411.
3. Torabinejad M, Walton RE. Endodontics: Principles and Practice. 4th ed. Washington; Saunders: 2009. p. 24-29.
4. Dieter G.E. Mechanical Metallurgy. 2nd ed., St. Louis, McGraw-HILL Book Company: New York; 1976: p. 190.
5. Asmussen E, Peutzfeldt A, Sahafi A. Finite element analysis of stresses in endodontically treated, dowel-restored teeth. J Prosthet Dent 2005; 94: 321-329.
6. Zarone F, Sorrentino R, Apicella D, Valentino B, Ferrari M, Aversa R, et al. Evaluation of the biomechanical behavior of maxillary central incisors restored by means of endocrowns compared to a natural tooth: a 3D static linear finite elements analysis. Dent Mater 2006; 22: 1035-1044.
7. Uddanwadiker RV, Padole PM, Arya H. Effect of variation of root post in different layers of tooth: linear vs nonlinear finite element stress analysis. J Biosci Bioeng 2007; 104: 363-370.
8. Ash MM, Nelson S. Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. 8th ed. Philadelphia; W.B.Saunders Co: 2003. p. 221.
9. Pegoretti A, Fambri L, Zappini G, Bianchetti M. Finite element analysis of a glass fibre reinforced composite endodontic post. Biomaterials 2002; 23: 2667-2682.
10. Okada D, Miura H, Suzuki C, Komada W, Shin C, Yamamoto M, et al. Stress distribution in roots restored with different types of post systems with composite resin. Dent Mater J 2008; 27: 605-611.

11. Kinney JH, Marshall SJ, Marshall GW. The mechanical properties of human dentin: a critical review and re-evaluation of the dental literature. *Crit Rev Oral Biol Med* 2003; 14: 13-29.
12. Johnson JK, Sakumura JS. Dowel form and tensile force. *J Prosthet Dent* 1978; 40: 645-649.
13. Drummond JL, Toepke TR, King TJ. Thermal and cyclic loading of endodontic posts. *Eur J Oral Sci* 1999; 107: 220-224.
14. Maceri F, Martignoni M, Vairo G. Mechanical behaviour of endodontic restorations with multiple prefabricated posts: a finite-element approach. *J Biomech* 2007; 40: 2386-2398.
15. Okamoto K, Ino T, Iwase N, Shimizu E, Suzuki M, Satoh G, et al. Three-dimensional finite element analysis of stress distribution in composite resin cores with fiber posts of varying diameters. *Dent Mater J* 2008; 27: 49-55.
16. Morgano SM. Restoration of pulpless teeth: application of traditional principles in present and future contexts. *J Prosthet Dent* 1996; 75: 375-380.
17. Trabert KC, Caput AA, Abou-Rass M. Tooth fracture--a comparison of endodontic and restorative treatments. *J Endod* 1978; 4: 341-345.
18. Holmes DC, Diaz-Arnold AM, Leary JM. Influence of post dimension on stress distribution in dentin. *J Prosthet Dent* 1996; 75: 140-147.
19. Genovese K, Lamberti L, Pappalettere C. Finite element analysis of a new customized composite post system for endodontically treated teeth. *J Biomech* 2005; 38: 2375-2389.
20. Toparli M. Stress analysis in a post-restored tooth utilizing the finite element method. *J Oral Rehabil* 2003; 30: 470-476.
21. Yaman SD, Alaçam T, Yaman Y. Analysis of stress distribution in a maxillary central incisor subjected to various post and core applications. *J Endod* 1998; 24: 107-111.