

بررسی اثر روش نوردهی و قراردعی کامپوزیت پستی در ریز نشست ترمیم‌های کلاس دو

علیرضا دانش کاظمی^{*}، عبدالرحیم داوری^{*}، فریبا دستجردی^{**}، فاطمه محمدی^{***}

^{*} دانشیار گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
^{**} مربی گروه کودکان، دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
^{***} دندانپزشک

چکیده

بیان مسأله: یکی از مشکلات کامپوزیت‌های پستی ریزنشست آنهاست. روش قرار دادن کامپوزیت یا روش نوردهی می‌تواند سبب ایجاد تغییراتی در ریزنشست شود. بررسی‌ها نتایجی گوناگون را گزارش نموده‌اند.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر دو روش نوردهی و دو روش قرار دهی بر ریزنشست حفره‌های کلاس دو ترمیم شده با کامپوزیت پستی بود.

مواد و روش: حفره‌های کلاس دو استاندارد بر روی 56 دندان مولر ماگزیلای سالم کشیده شده‌ی انسانی فراهم شد. سپس، دندان‌ها به گونه‌ی تصادفی به چهار گروه مساوی بخش گردیدند. در گروه 1، روش ترمیم حجمی (Bulk) و روش نوردهی معمولی (Conventional)، در گروه 2، روش ترمیم لایه لایه (Incremental) و نوردهی معمولی، در گروه 3، روش ترمیم حجمی و نوردهی به روش مرحله‌ای (Soft start)، و در گروه 4، روش ترمیم لایه لایه و روش نوردهی مرحله‌ای انجام شد. همه‌ی حفره‌ها با کامپوزیت پستی (P60 (3M/ESPE به همراه سینگل باند (Single bond) ترمیم شدند. پس از انجام تغییرات چرخه‌ی حرارتی، نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در متیلن بلو 2 درصد شناور شدند و پس از شست و شو و برش دندان‌ها، میزان ریزنشست توسط استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 40 برابر بررسی گردید. نتایج به وسیله‌ی آزمون‌های آماری مان ویتنی (Mann-Whitney) و کروسکال والیس (Kruskal-Wallis) واکاوی شدند.

یافته‌ها: ریزنشست گروه ترمیم حجمی با لایه لایه و مرحله‌ای با معمولی تفاوت آماری معنادار نشان داد ($p < 0/01$). بیشترین و کمترین ریزنشست‌ها به ترتیب مربوط به گروه‌های حجمی معمولی و لایه لایه‌ی مرحله‌ای بود. تفاوت آماری معنادار میان گروه‌ها وجود داشت ($p < 0/01$).

نتیجه‌گیری: روش ترمیم لایه لایه و نوردهی مرحله‌ای موجب ریزنشست کمتری می‌شود.

واژگان کلیدی: ریزنشست، روش نوردهی، روش ترمیم، کامپوزیت پستی

درآمد

کاربرد کامپوزیت‌ها در دندان‌های پستی در سال‌های اخیر به شدت گسترش یافته و ترمیم‌های پستی هم‌رنگ دندان امروزه نخستین انتخاب دندانپزشکان است^(1 و 2). علت استفاده گسترده از کامپوزیت‌ها، پیشرفت فناوری ساخت کامپوزیت‌ها و تولید کامپوزیت‌های پستی متراکم شونده (Packable) با قابلیت تراکم همانند آمالگام است⁽³⁾، به گونه‌ای که در بررسی بالینی شش ساله هم کامپوزیت‌های پستی کارآیی خود را به خوبی نشان داده‌اند⁽²⁾. ویژگی خاص این مواد، چسبندگی کمتر آنها به وسایل ترمیم و گرانبوی بیشتر در مقایسه با کامپوزیت‌های هیبرید است⁽¹⁾. از دیگر برتری‌های کامپوزیت‌های پستی متراکم شونده می‌توان به زیبایی، تراش کمتر بافت دندان، چسبندگی به دندان، ضریب هدایت حرارتی کم، نبود جریان گالوانیک و رادیوپااسیتی مناسب اشاره کرد، که این مواد را به عنوان جانشین آمالگام مطرح می‌سازند⁽⁴⁾. کامپوزیت رزین‌های متراکم شونده دارای مقدار بی شماری فیلر در مقایسه با کامپوزیت‌های معمولی هستند، که سبب سخت تر شدن آنها شده و هماهنگی کامپوزیت را به دیواره‌ی حفره افزایش می‌دهد و از ایجاد دیواره‌های لبه‌ای باز به هنگام ترمیم جلوگیری می‌کند^(5 و 6).

بیشتر مشکلات ترمیم‌های کامپوزیتی را می‌توان به تنش ناشی از انقباض پلی‌مریزاسیون نسبت داد. این انقباض به عواملی همچون شکل حفره، عامل c، ویژگی‌های مواد و روش مورد استفاده برای ترمیم، ضخامت کامپوزیت و چگونگی نوردهی بستگی دارد^(7 و 8). انقباض پلی‌مریزاسیون به شکل گیری شکاف در حد فاصل ترمیم و دیواره‌های دندان، شکسته شدن منشورهای مینایی⁽⁹⁾، تغییر شکل کاسپ‌ها⁽¹⁰⁾، ایجاد ریزنشست و حساسیت پس از ترمیم، تغییر رنگ لبه‌ی ترمیم و عود پوسیدگی می‌انجامد^(9 و 10). برای کاهش تنش‌های ناشی از انقباض پلی‌مریزاسیون کاربرد کامپوزیت‌ها به گونه‌ی لایه لایه (Incremental)، روش نور دهی مرحله‌ای (Soft Start)، لاینرهای رزینی انعطاف پذیر (Flowable Composite)، لاینرهای گلاس آینومر تقویت شده با رزین و منومرهای همچون MSSA (Methacrylate Drivate of Styreneallyl Alcol) پیشنهاد شده است^(2, 3, 11 و 12). با این رو، هنوز در برخی از ترمیم‌ها همچون دندان‌های درمان ریشه شده و یا برخی از حفره‌های کلاس دو و یک، از کامپوزیت به گونه‌ی حجمی (Bulk) استفاده می‌شود، که

در این روش کامپوزیت با ضخامت بیشتر از 2 میلی‌متر در حفره گذاشته می‌شود و سپس نوردهی انجام می‌گردد^(13 و 14). البته برخی از پژوهشگران ادعا می‌کنند، که این روش ترمیم نمی‌تواند به خوبی روش لایه لایه سبب تکمیل پلی‌مریزاسیون کامپوزیت‌ها شود و تنش انقباضی آغازین بیشتر و سختی کمتری ایجاد می‌گردد، که چسبندگی لبه‌ای کمتر و ریزنشست بیشتری را به دنبال دارد، که این مشکل در حفره‌های عمیق‌تر و هنگام استفاده از کامپوزیت‌های تیره تر و یا با فیلر بیشتر افزایش می‌یابد⁽¹⁵⁾، ولی نتیجه‌ی برخی بررسی‌ها نشان داده که با استفاده از روش حجمی تنش اضافی و کاهش سختی نهایی ترمیم ایجاد نمی‌شود^(16 و 17).

در روش قراردادی کامپوزیت به گونه‌ی لایه لایه (Incremental)، کامپوزیت به گونه‌ی لایه‌هایی با ضخامت 1 تا 2 میلی‌متر در حفره قرار می‌گیرد⁽¹⁸⁾، که این امر اثرات انقباضی به هنگام پلی‌مریزاسیون را کاهش می‌دهد⁽³⁾. همچنین، هماهنگی لبه‌ای بیشتری ایجاد شده و ریزنشست لبه‌ای کم می‌شود. مقاوم کردن کاسپ‌ها در برابر فشارهای اکلوژالی و کاهش حساسیت پس از درمان را نیز می‌توان از برتری‌های این روش بیان کرد⁽¹⁹⁾. گرچه این شیوه به گونه‌ی گسترده توسط بیشتر درمانگرها استفاده می‌شود ولی با این رو برتری این روش هنوز مورد بحث و بررسی است⁽²⁰⁾. با این وجود برخی از پژوهشگران بر این باور هستند، که در حفره‌هایی که عامل c بیشتری وجود دارد می‌توان با استفاده از این روش شمار سطح‌های آزاد را افزایش داده و در نتیجه باند بهتری را ایجاد کرد⁽¹⁶⁾.

روش‌های نوردهی متفاوتی برای سخت شدن کامپوزیت‌های نوری ارایه شده که یکی از آن‌ها روش معمولی (Conventional) است، که در آن شدت نوری برابر 400 تا 500 میلی‌وات بر سانتی‌متر مربع و به مدت 20 تا 40 ثانیه استفاده می‌شود⁽³⁾. روش دیگر استفاده از روش نوردهی، مرحله‌ای است⁽²¹⁾ که در آن در طی دو مرحله از شدت نور 150 تا 200 و 650 تا 700 میلی‌وات بر سانتی‌متر مربع برای سخت شدن کامپوزیت‌ها استفاده می‌شود^(4 و 12). گفته می‌شود، که نوردهی مرحله‌ای موجب کم شدن شکاف لبه‌ای (Marginal Gap) می‌شود و چسبندگی لبه‌ای را افزایش می‌دهد⁽²²⁾ و بهبود همخوانی لبه‌های ترمیم را در عاج به دنبال دارد⁽²³⁾. در بررسی کانها (Cunha) تنش ایجاد شده بر روی دیواره‌های ترمیم در روش نوردهی مرحله‌ای از معمولی در زمان‌های صفر و 5 دقیقه کمتر بود⁽¹⁴⁾.

اثر روش‌های گوناگون نوردهی و همچنین روش ترمیم در ریزنشست کامپوزیت‌های پستی وجود دارد، این بررسی طرح ریزی شد و هدف این بود، که با بررسی همزمان روش‌های قراردعی ترمیم کامپوزیتی (حجمی و لایه لایه) با روش‌های متفاوت نوردهی (معمولی و مرحله‌ای) بتوان روشی را پیشنهاد کرد، که افزون بر داشتن کمترین ریزنشست ماندگاری زیادی را برای ترمیم و حفظ بافت‌های برج مانده‌ی دندان ایجاد نماید.

مواد و روش

این پژوهش از گونه‌ی آزمایشگاهی و روش بررسی مشاهده‌ای و تحلیلی بود. برای انجام این بررسی، 56 دندان مولر ماگزایلی انسان با ابعاد تقریباً همانند که بی پوسیدگی، ترک مینایی و سایش بودند و به دلیل مشکلات پریدونتال کشیده شده بودند، گردآوری گردید. نمونه‌ها تا زمان آزمایش در شرایط مطلوب و یکسان و در درون سرم فیزیولوژیکی نگهداری شدند (15، 28 و 29). برای مهار عفونت، دندان‌ها به مدت یک ساعت پیش از آزمایش در محلول کلرامین 0/1 درصد قرار گرفتند. سپس، بافت‌های نرم و سخت پیرامون تاج و ریشه‌ی دندان‌ها با استفاده از قلم کویترون از میان برداشته شدند و دوباره در سرم فیزیولوژی قرار گرفتند. سپس، به وسیله‌ی پروب فاصله‌ی نوک کاسپ‌های باکال تا لینگوال و پهنای باکو لینگوال دندان‌ها در بخش‌های پروگزیمال هر دندان اندازه گیری گردید و جهت استاندارد سازی با استفاده از توربین با سرعت زیاد به همراه افشانه‌ی آب و هوا به عنوان خنک کننده و فرز فیشور 0/8 میلی‌متر با انتهای صاف (تیز کاوان ایران) حفره‌های کلاس دو به گونه‌ی سه سطحی ایجاد شد. این حفره‌ها در سطح اکولوزال 3 میلی‌متر عمق داشتند و یک دوم فاصله‌ی میان دو کاسپ باکال و لینگوال بودند و در سطح پروگزیمال تا یک میلی‌متر بالای جای پیوند سمان و مینا (CEI) تراش داده شدند. همچنین، پهنای حفره در بخش پروگزیمال یک دوم پهنای باکولینگوال دندان و پهنای کف جینجیوال دو میلی‌متر بود. لازم به یادآوری است، که همه‌ی اندازه‌های یاد شده دوباره با پروب تایید شد. همچنین، پس از تراش هر پنج دندان ادامه‌ی تراش با فرز تازه‌ای با مشخصات همانند انجام گردید.

سپس، هر یک از دندان‌ها به مدت 15 ثانیه با ژل اسید فسفریک اسکاچ باند 35 درصد (Scotchbond 3M (ESPE/USA)) اچ شدند، که این کار در آغاز بر روی بخش‌های مینایی و سرانجام

در پژوهش صحافی (Sahafi)، اثر روش پلی مریزاسیون مرحله‌ای و معمولی در پیوستگی لبه‌ای بررسی شد. نتیجه‌ی بررسی نشان داد، که استفاده از روش نوردهی مرحله‌ای در مقایسه با نوردهی معمولی موجب پیوستگی لبه‌ای بیشتری در کامپوزیت‌ها نمی‌شود (24).

در پژوهش جدریچوووسکی (Jedrychowski)، اثر تنش مرتبط با انقباض پلی مریزاسیون در شیوه‌ی روش ترمیم لایه لایه در مقایسه با روش حجمی در حفره‌های کلاس دو محافظه کارانه بررسی شد و نتیجه نشان داد، که روش حجمی موجب تولید تنش انقباضی کمتری می‌شود (25).

در پژوهش آمارال (Amaral)، اثرات روش پلی مریزاسیون کامپوزیت‌ها بر ریزنشست ترمیم‌های کلاس دو با دو روش ترمیم و دو شیوه‌ی نوردهی بررسی شد. نتیجه نشان داد، که استفاده از روش ترمیم لایه لایه موجب ریزنشست کمتری در مقایسه با روش حجمی می‌شود ولی میان استفاده از دو شیوه‌ی نوردهی معمولی و مرحله‌ای تفاوت آماری معنادار دیده نشد (26).

در پژوهش ارنست (Ernst)، اثر تغییر در میزان تنش انقباض پلی مریزاسیون و ریزنشست لبه‌ای هنگام استفاده از نوردهی مرحله‌ای بررسی گردید. نتیجه نشان داد، که استفاده از نوردهی مرحله‌ای موجب کاهش معنادار در ریزنشست لبه‌ای در ترمیم‌های کامپوزیتی می‌شود، که به علت کاهش انقباض پلی مریزاسیون در هنگام این روش نوردهی است (27).

در روش نالکاکای (Nalcaci)، اثرات پلی مریزاسیون در نوردهی مرحله‌ای و پیوسته بر روی ریزنشست کامپوزیت‌ها در حفره‌های کلاس دو بررسی شد. این پژوهش نشان داد، که استفاده از روش نوردهی مرحله‌ای به گونه‌ی دیود پخش کننده نور و هالوژنه سبب ریزنشست کمتری در مقایسه با دیگر روش‌های نوردهی می‌شود (28).

در پژوهش یامازاکی (Yamazaki)، ریزنشست در یک کامپوزیت کم انقباض (Hermes) با یک کامپوزیت نانوفیل (Filtek Supereme) و یک کامپوزیت هیبرید (Tetric Ceram) مقایسه شد. نتایج کاهش معناداری را در ریزنشست ترمیم به روش لایه لایه در مقایسه با روش حجمی در همه‌ی گروه‌ها نشان داد. همچنین، ریزنشست در کامپوزیت کم انقباض از دیگر گونه‌های کامپوزیت کمتر بود (15).

با توجه به بررسی‌های یاد شده و تناقض‌هایی که در مورد

(کارخانه‌ی وفایی ایران - تهران) با دمای 5 تا 55 درجه‌ی سانتی گراد و به مدت 30 ثانیه و با زمان انتقال 20 ثانیه قرار گرفتند⁽²³⁾. سپس، همه‌ی سطح‌ها به جز حاشیه‌ی یک میلی متر در پیرامون پرکردگی با دو لایه لاک ناخن با رنگ‌های متفاوت پوشیده شد و برای جلوگیری از نفوذ رنگ، آپکس دندان‌ها با موم چسب مهر و موم و پس از آن نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در متیلن بلو 2 درصد شناور گردیدند⁽¹²⁾. پس از این مدت نمونه‌ها زیر شیر آب شسته شده و تاج دندان‌ها در جهت مزیدستیالی و از وسط ترمیم توسط دیسک با دور کم (Isomet Low Speed Saw 11-1180, AB Bühler Ltd, Chicago, IL, USA) و همراه با آب جدا گردید.

میزان نفوذ رنگ در حد فاصل دندان و ترمیم توسط دستگاه استریومیکروسکوپ (Blue light industry, Waltham, MA, USA) با بزرگ نمای 40 برابر با استفاده از نور از بالا و به روش چشمی بررسی و ثبت شد و برای اطمینان بیشتر، پس از تهیه‌ی عکس دندان‌ها در زیر میکروسکوپ و بزرگ نمای عکس‌ها (نگاره‌ی 1) درستی اندازه‌گیری‌ها تایید گردید. لازم به یادآوری است، که دو آزمایشگر متخصص دندانپزشکی ترمیمی، ترمیم‌ها را به گونه‌ی جداگانه درجه بندی کردند و متوسط نظرات ایشان در نظر گرفته شد. همچنین، میزان ریزنشت در جینجیوال سمت مزیال و دیستال به گونه‌ی جداگانه ارزیابی گردید و برای هر دندان میانگین دو عدد در نظر گرفته شد. درجه بندی نفوذ رنگ با استفاده از درجه-بندی در جدول 1 انجام شد.

جدول 1 چگونگی درجه بندی ریزنشت با توجه به مقدار نفوذ رنگ

درجه بندی	میزان ریزنشت
صفر	هیچ ریزنشتی دیده نشد
1	ریزنشت کمتر از یک سوم عمق کف جینجیوال حفره
2	ریزنشت میان یک سوم تا دو سوم عمق کف جینجیوالی حفره
3	ریزنشت بیشتر از دو سوم عمق کف جینجیوال و تا حداکثر دیواره‌ی اگزیزال
4	ریزنشت از دیواره‌ی اگزیزال گذر کرده

پس از گردآوری داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ورژن 13 و به کارگیری آزمون‌های مان ویتنی و کروسکال والیس واکاوی لازم انجام گردید. همچنین، چون داده‌ها از توزیع طبیعی پیروی نمی کردند از آزمون‌های نامعباری استفاده و سطح معنادار 0/05 در نظر گرفته شد.

به مدت حدود 7 ثانیه⁽³⁰⁾ بر روی دیواره‌های عاجی و کف حفره انجام شد. شست و شو و خشک شدن بر پایه‌ی دستور کارخانه‌ی سازنده انجام و دقت شد، که عاج بیشتر از اندازه خشک نشود. پس از آن، باندینگ سینگل باند 2 (Single bond2(3M ESPE/USA)) با استفاده از میکرو براش به مدت 15 ثانیه در دو لایه بر روی سطح‌های اچ شده‌ی مینایی و عاجی قرار گرفت و توسط افشانه‌ی هوا به مدت دو ثانیه پخش گردید و سرانجام 10 ثانیه نوردهی با دستگاه با شدت 400 میلی وات بر سانتی متر مربع انجام شد. سپس، نمونه‌ها به گونه‌ی تصادفی به چهار گروه بخش گردیدند و در هر گروه پس از کاربرد ماتریس هولدر به همراه نوار ماتریس شفاف همانند روش زیر دندان‌ها ترمیم شدند.

گروه نخست: از کامپوزیت به روش حجمی و همراه با نوردهی معمولی (شدت نور 400 میلی وات بر سانتی متر مربع) به مدت 40 ثانیه برای هر یک از سه سطح اکلوزال، مزیال و دیستال استفاده شد.

گروه دوم: از کامپوزیت به روش لایه لایه در لایه‌هایی با ضخامت حداکثر 2 میلی متر و به گونه‌ی مثلثی شکل استفاده شد، که هر لایه با روش معمولی (به مدت 40 ثانیه و با شدت 400 میلی وات بر سانتی متر مربع) نوردهی گردید.

گروه سوم: قرار گیری کامپوزیت به روش حجمی همراه با نوردهی مرحله‌ای به مدت 10 ثانیه با شدت نور 200 میلی وات بر سانتی متر مربع و 20 ثانیه با شدت نور 700 میلی وات بر سانتی متر مربع برای هر یک از سه سطح اکلوزال، مزیال و دیستال انجام شد⁽¹²⁾.

گروه چهارم: قرار گیری کامپوزیت به روش لایه لایه (لایه‌هایی با ضخامت حداکثر 2 میلی متر و به گونه‌ی مثلثی) که هر لایه به مدت 40 ثانیه و به گونه‌ی مرحله‌ای نوردهی گردید.


همه‌ی نوردهی‌ها توسط دستگاه لایت کیور تنگستن هالوژنه‌ی آرئالوکس (آپادانا/ ایران) انجام شد. همچنین، کامپوزیت به کار رفته در همه‌ی گروه‌ها P60/3M(ESPE-USA) و با رنگ A3 بود. پس از پایان ترمیم، اضافه‌های کامپوزیت توسط فرز پرداخت فاین فینیشینگ (Fine Finishing) الماسی (تیز کاوان ایران) برداشته شد و توسط پودر پامیس و رابریک پرداخت نهایی گردید. سپس، همه‌ی دندان‌ها در رطوبت 100 درصد (آب مقطر) در ظرف‌های جداگانه نگهداری شدند⁽²⁹⁾. پس از آن، دندان‌ها 500 بار زیر تغییرات چرخه‌ی حرارتی با دستگاه ترموسیکل

انحراف معیار ریزش در گروه حجمی معمولی $1/2 \pm 1/75$ ، در لایه لایه معمولی $1/11 \pm 1/14$ ، در حجمی مرحله‌ای $0/95 \pm 1/35$ و در لایه لایه مرحله‌ای $0/42 \pm 69$ بود و میان گروه‌های مورد بررسی از نظر آماری تفاوت آماری معنادار دیده شد ($p=0/0001$). میانگین و انحراف معیار ریزش در گروه لایه لایه معمولی $1/11 \pm 1/14$ و در گروه لایه لایه مرحله‌ای $0/69 \pm 0/42$ و اختلاف معنادار میان دو گروه وجود داشت ($p < 0/001$). میانگین و انحراف معیار ریزش در گروه حجمی معمولی $1/2 \pm 1/75$ و در گروه حجمی مرحله‌ای $0/95 \pm 1/35$ بود و تفاوت معنادار میان دو گروه دیده شد ($p=0/047$). میانگین و انحراف معیار ریزش در گروه حجمی معمولی $1/2 \pm 1/75$ و در گروه لایه لایه معمولی $1/11 \pm 1/14$ بود و از نظر آماری تفاوت معنادار میان ریزش در این دو گروه دیده نشد ($p > 0/05$). میانگین و انحراف معیار ریزش در گروه حجمی مرحله‌ای $0/95 \pm 1/35$ و در گروه لایه لایه مرحله‌ای $0/69 \pm 0/42$ میان دو گروه و اختلاف معنادار بود ($p=0/006$) (جدول 2).

بحث

هدف از پژوهش کنونی، بررسی روش ترمیم و نوردهی در ریزش کامپوزیت پستی P60 بود، که نتیجه نشان داد، که استفاده از روش ترمیم لایه لایه سبب کاهش معنادار در ریزش دندان‌های ترمیم شده در مقایسه با روش حجمی می‌شود. همچنین، استفاده از نوردهی مرحله‌ای نسبت به روش معمولی ریزش کمتری را نشان داد.

نتیجه‌ی بررسی کنونی، از نظر کاهش ریزش در تکنیک ترمیم لایه لایه نسبت به حجمی با نتایج پژوهش آمارال⁽²⁶⁾ که اثرات روش‌های پلی‌مریزاسیون کامپوزیت رزین‌ها را بر ریزش بررسی کرد، همسو بود. همچنین، با نتایج پژوهش یامازاکی⁽¹⁵⁾ که ریزش را در روش لایه لایه و حجمی بررسی کرد و نشان داد، که استفاده از روش لایه لایه در مقایسه با روش حجمی در دندان‌های مولر سبب ریزش کمتری می‌شود و با نتایج پژوهش ادريس (Idriss)⁽³¹⁾، که عواملی مرتبط با ریزش را در حفره‌های کلاس دو بررسی کرد، همسو بود. همچنین پوکت (Puckett)⁽³²⁾، در پژوهش خود به این نتیجه رسید، که روش لایه لایه در کامپوزیت P60 نسبت به تکنیک حجمی سبب ریزش کمتری می‌شود، که با نتیجه‌ی بررسی کنونی هماهنگی داشت.



نگاره‌ی 1 دندان برش خورده شده برای بررسی ریزش در زیر دستگاه استریومیکروسکوپ الف بی ریزش ب دندان با ریزش درجه‌ی دو در سمت مزیال و ریزش درجه‌ی چهار در سمت دیستال

جدول 2 مقایسه‌ی شمار، میانگین و انحراف معیار، میانه‌های ریزش و تفاوت آماری میان روش‌های گوناگون ترمیم و نوردهی

گروه	شمار	میانگین (انحراف معیار)	میانه
حجمی	56	1/55 (1/09)	1/5
لایه لایه	56	0/78 (0/98)	0/5
<i>p</i>		<0/01	
مرحله‌ای	56	1/44 (1/18)	0/5
معمولی	56	0/89 (1/1)	1/5
<i>p</i>		<0/01	
حجمی معمولی	28	1/75 (1/2)	2
لایه لایه معمولی	28	1/14 (1/11)	1
حجمی مرحله‌ای	28	1/35 (0/95)	1
لایه لایه مرحله‌ای	28	0/42 (0/69)	صفر
<i>p</i>		0/0001	
لایه لایه معمولی	28	1/14 (1/11)	1
لایه لایه مرحله‌ای	28	0/42 (0/69)	صفر
<i>p</i>		<0/001	
حجمی معمولی	28	1/2 (1/75)	2
حجمی مرحله‌ای	28	1/35 (0/95)	1
<i>p</i>		0/047	
حجمی معمولی	28	1/75 (1/2)	2
لایه لایه معمولی	28	1/14 (1/11)	1
<i>p</i>		0/05	
حجمی مرحله‌ای	28	1/35 (0/95)	1
لایه لایه مرحله‌ای	28	0/42 (0/69)	صفر
<i>p</i>		0/006	

یافته‌ها

یافته‌های به دست آمده از این پژوهش که با هدف کلی بررسی اثر روش نوردهی و تکنیک ترمیم در ریزش کامپوزیت پستی P60 بود نشان داد، که میانگین و انحراف معیار ریزش در روش قراردادی حجمی $1/09 \pm 1/55$ ، لایه لایه $0/98 \pm 0/78$ ، مرحله‌ای $1/18 \pm 1/44$ و معمولی $1/1 \pm 0/89$ بود. میان ریزش در دو روش ترمیم حجمی، لایه لایه و همچنین مرحله‌ای و معمولی تفاوت آماری معنادار دیده شد ($p < 0/01$). میانگین و

کنونی با بررسی‌های نا همسو چه از نظر روش ترمیم و چه از نظر نوردهی باشد این است که نخست در بررسی کنونی دو متغیر همزمان بررسی گردید، که ممکن است بر روی نتیجه‌ی نهایی اثر گذار باشد. در حالی که در بیشتر بررسی‌های دیگر یا اثر روش ترمیم بررسی شده و یا شیوه‌ی نوردهی و اثر آن بر روی ریزنشست بررسی گردیده است و تنها یک بررسی از این نظر کاملاً همانند بود، که در آن بررسی هم از نظر گونه‌ی دندان و مواد به کار رفته و یا زمان شناور سازی با بررسی کنونی تفاوت‌هایی داشت. افزون بر این، در دیگر بررسی‌ها روش ترمیم و یا روش‌های نوردهی متفاوتی به کار رفت که می‌تواند توجیه‌کننده‌ی تفاوت نتایج این بررسی با دیگر پژوهش‌ها باشد.

در مورد واکاوی نتایج این بررسی می‌توان به این مساله اشاره کرد، که در ترمیم‌های کلاس دو کامپوزیت رزین‌ها در ضخامت بیشتر از 2 میلی‌متر امکان پلی‌مریزاسیون کاملی را ندارند و از سویی قرار دادن لایه لایه‌ی کامپوزیت مقداری از اثرات انقباضی پلیمریزاسیون لایه‌ی پیشین را خنثی می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد با استفاده از روش‌های تلفیقی و به گونه‌ی همزمان، از عوارض نامطلوب انقباض پلیمریزاسیون کاهش یابد، که رایج‌ترین روش قرار دهی لایه لایه‌ی کامپوزیت‌هاست، که با کاهش حجم هر لایه کامپوزیت سخت شده و در هر مرحله مجموع کل انقباض سخت شدن کاهش می‌یابد. همچنین، نسبت بخش سطحی باند شده به باند نشده کاهش می‌یابد، که این امر به آزاد سازی فشار گسترش یافته در بخش باند میان دندان و کامپوزیت کمک می‌کند. همچنین، در این بررسی از باندینگ دارای ذرات نانوفیلر استفاده شد، که می‌تواند باعث تشکیل لایه‌ای ضخیم در جای اتصال شود که می‌تواند در نتایج موثر باشد.

از علل دیگر که باعث تفاوت نتایج این بررسی با موارد ناهمسوست می‌توان به عواملی همچون دندان مورد آزمایش و یا گستردگی تراش دندان‌ها اشاره کرد، که در بررسی کنونی، دندان انتخابی دندان مولر ماگزایلا بود ولی در بیشتر بررسی‌ها از دندان پره مولر و در برخی بررسی‌ها همچون بررسی شفیی از دندان گاو استفاده شده بود⁽²³⁾. همچنین، حفره‌های ایجاد شده در پژوهش کنونی به گونه‌ی استاندارد و با ابعادی همانند و به گونه‌ی MOD نسبتاً گسترده و دارای عامل c بالا بود ولی در برخی دیگر از بررسی‌ها حفره‌های کلاس یک یا پنج و دو محافظه کارانه بود.

همچنین کامپوزیت مورد استفاده در بررسی کنونی P60

از سویی، نتیجه‌ی دیگر بررسی کنونی مبنی بر اثرات کاهش ریزنشست در شیوه‌ی نوردهی مرحله‌ای در مقایسه با نوردهی معمولی با بررسی نالکاکا (Nalcaci)⁽²⁸⁾؛ که به بررسی استفاده از روش نوردهی مرحله‌ای به گونه‌ی هالوژنه و LED نسبت به دیگر روش‌های نوردهی روی حفره‌های کلاس دو در دندان‌های مولر پرداخت همسو بود زیرا در هر دو بررسی ریزنشست کمتر شد. همچنین در پژوهش باروس (Barross)⁽³³⁾، اثرات روش‌های گوناگون نوردهی روی ریزنشست بررسی گردید و روش نوردهی مرحله‌ای نسبت به روش معمولی برتر بود. در بررسی ارنست⁽²⁷⁾ هم آشکار شد، که شیوه‌ی نوردهی مرحله‌ای در کاهش ریزنشست موثر بوده که این بررسی هم با پژوهش کنونی همسوست.

همچنین، در بررسی جدیچوووسکی⁽²⁵⁾ این نتیجه به دست آمد که تنش انقباضی تولید شده در روش حجمی نسبت به روش لایه لایه در حفره‌های کلاس دو محافظه کارانه کمتر است، که بررسی یاد شده با بررسی کنونی همسو نیست. از سوی دیگر، یافته‌های بررسی کنونی با پژوهش آمارال⁽²⁶⁾ همسو نبوده زیرا در بررسی ایشان از نظر میزان ریزنشست تفاوت معنادار در شیوه‌ی نوردهی مرحله‌ای و معمولی در دندان‌های گاو وجود نداشت. همچنین در بررسی کوبو (Kubo)⁽³⁴⁾، در حفره‌هایی با عامل c کوچک استفاده از نوردهی مرحله‌ای تفاوت معنادار از نظر ریزنشست با روش نوردهی معمولی نداشت.

در بررسی کانها⁽¹⁴⁾ هم تنش انقباضی در دو شیوه‌ی مرحله‌ای و معمولی تفاوتی نداشت، که این دو بررسی با بررسی کنونی همسو نیست. همچنین، در بررسی فلمینگ⁽²²⁾، ریزنشست در دندان‌های ترمیم شده با چهار گونه کامپوزیت در دو روش نوردهی مرحله‌ای و معمولی تفاوت معنادار نداشت. صحافی⁽²⁴⁾، پلی‌مریزاسیون مرحله‌ای و تشکیل شکاف لبه‌ای در حفره‌های استوانه‌ای روی مینا و در دندان‌های مولر را بررسی کرد و به این نتیجه رسید، که روش نوردهی مرحله‌ای در مقایسه با نوردهی معمولی موجب پیوستگی لبه‌ای بیشتر در دو گونه کامپوزیت نمی‌شود، که این با یافته‌های بررسی کنونی همسو نبود.

بر پایه‌ی بررسی بایندور (Bayindir)⁽³⁵⁾، روش نوردهی مرحله‌ای هیچ برتری نسبت به روش معمولی نداشت، که این مطلب نیز با یافته‌های بررسی کنونی همسو نیست. دلایلی که به نظر می‌رسد، از علل تفاوت نتیجه‌ی به دست آمده از بررسی

برای شباهت کار به محیط دهان به شمار 500 بار با دمای 5 و 55 درجه‌ی سانتی‌گراد انجام شد، که همانند پژوهش شفیع⁽²³⁾ است. در حالی که در بررسی‌های گوناگون شمار و دمای استفاده شده طیف گسترده‌ای داشت. برای نمونه، در بررسی کوبو⁽³⁴⁾، شمار 5000 بار عملیات چرخه‌ی حرارتی انجام شد و یا در بررسی عباس (Abbas)⁽⁴⁸⁾ از دمای 4 و 65 درجه‌ی سانتی‌گراد انجام گردید و از آنجا که هماهنگی با همه‌ی بررسی‌ها شدنی نبود این تفاوت عمل در شمار چرخه‌ی حرارتی هم ممکن است بر روی نتایج بررسی موثر باشد.

از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به زمان نسبتاً زیاد گردآوری دندان‌های مولر سالم انسانی فک بالای کشیده شده اشاره کرد، که حدود 40 روز طول کشید، که این موضوع می‌تواند به عنوان عامل مداخله‌گر به شمار آید ولی با توجه به این‌که تقسیم دندان‌ها میان گروه‌های چهارگانه به گونه‌ی تصادفی بود، اثر یاد شده کنار گذاشته شد. نکته‌ی دیگر این‌که دندان‌ها در زمانی به نسبت طولانی در محیط بیرون از دهان نگهداری شدند که البته در این مورد هم دندان‌ها در محیط نرمال سالین قرار داشتند، که همانند بررسی هیونگ سونگ (Hyung-Seong)⁽²⁹⁾ است.

نتیجه گیری

با توجه به محدودیت‌های این پژوهش روش ترمیم لایه لایه و نورده‌ی مرحله‌ای در شرایط آزمایشگاهی سبب ریزش کمتری در کامپوزیت پستی P60 شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود نخست در هنگام ترمیم دندان‌های پستی از روش ترمیم لایه لایه و نورده‌ی مرحله‌ای استفاده گردد، که تا حد ممکن ریزش کمتری ایجاد شود. دوم این‌که بررسی‌هایی با شرایط نزدیک‌تر به محیط دهان (همچون همراه بودن با ضربه‌های دوره‌ای) انجام گردد تا نتایج به محیط دهان نزدیک‌تر شود.

سپاسگزاری

از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و شورای پژوهشی دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت تصویب و اختصاص بودجه‌ی این پایان‌نامه‌ی دانشجویی پژوهشی سپاسگزاری می‌شود.

بود، که یک کامپوزیت قابل فشردن (Packable) با درصد فیلر زیاد است، در حالی که در دیگر بررسی‌ها از گونه‌های دیگری از کامپوزیت‌های هیبرید یا قابل فشردن همچون Z250، راپیدفیل (Rapidfill)، آلرت (Alert)، آملوگن (Amelogen) و Z100 استفاده شد^(2, 5, 6, 12 و 13)، که با توجه به تفاوت در میزان فیلرهای آن هم می‌تواند در نتایج موثر باشد. علت استفاده از کامپوزیت در این بررسی این بود، که امروزه استفاده از کامپوزیت رزین‌ها برای ترمیم دندان‌های پستی به شکل چشمگیری افزایش یافته، که این امر به دلیل بر آوردن خواسته‌های روز افزون بیماران برای داشتن ترمیم‌های هم‌رنگ دندان در بخش‌های پستی بوده که به صورت یک ضرورت دوری ناپذیر شده است. با توجه به این‌که استفاده از کامپوزیت‌های قابل فشردن همانند کامپوزیت P60 دارای ویژگی‌های مطلوب و همانندی با آمالگام است، که امکان بازسازی تماس‌های پروگزیمالی مناسب را فراهم می‌سازد بنابراین، در این بررسی از این کامپوزیت استفاده شد.

در بررسی کنونی، میزان ریزش توسط شناور سازی در متیلن بلو 2 درصد به مدت 24 ساعت اندازه‌گیری گردید. برتری این روش در دسترس بودن و تکرارپذیری آن است⁽²³⁾. با این‌که نتایج بررسی‌های ریزش در محیط بیرون دهانی نمی‌تواند همانند بررسی درون دهانی ارزیابی شود ولی می‌تواند مقایسه‌ی روش‌ها را شدنی سازد⁽²³⁾. بنابراین، در بررسی‌های آزمایشگاهی که به این منظور انجام می‌شوند و در روش‌های شناوری در رنگ هم با یکدیگر متفاوت هستند. برای نمونه، در بررسی‌های کاولکانت (Cavalkante)⁽³⁶⁾، آگوئیر (Aguiar)⁽³⁷⁾، گیاجتی (Giachetti)⁽³⁸⁾، آریسو (Arisu)⁽³⁹⁾، هاردن (Harden)⁽¹²⁾، بانسال (Bansal)⁽⁴⁰⁾ و تیلمن (Tielemans)⁽⁴¹⁾ از متیلن بلو دو درصد و به مدت 24 ساعت استفاده شده است. در حالی که در برخی بررسی‌ها ریزش توسط شناور سازی در فوشین با درصد و مدت ماندگاری متفاوت بود. برای نمونه، در پژوهش یازیزی (Yazici)⁽⁴²⁾ 0/5 درصد و یا کیمیایی (Kimyai)⁽⁴³⁾ دو درصد و یا در برخی بررسی‌ها از متیلن بلو 0/05 درصد کالنوس (Kallenos)⁽⁴⁴⁾ و کاراگلانولو (Karaoğlu)⁽⁴⁵⁾ و یا یک درصد به مدت 24 ساعت یامازاکی (Yamazaki)⁽¹⁵⁾ و ویسنته (Vicente)⁽⁴⁶⁾ و 0/5 درصد دلپیری (Deliperi)⁽⁴⁷⁾ استفاده شده، که به دلیل تفاوت میزان نفوذپذیری متیلن بلو با فوشین و یا روش بررسی است.

در پژوهش کنونی عملیات انجام چرخه‌ی حرارتی (ترموسیکل)

References

1. Hickel R, Manhart J, García-Godoy F. Clinical results and new developments of direct posterior restorations. *Am J Dent* 2000; 13: 41-54.
2. Kiremitci A, Alpaslan T, Gurgan S. Six-year clinical evaluation of packable composite restorations. *Oper Dent* 2009; 34: 7-11.
3. Roberson TM, Heymann HD, Swift EJ. *Sturtevant's Art and science of operative Dentistry*. 5th ed., St. Louis: Mosby, Philadelphia; 2006. p. 500-571.
4. Summitt JB, Robbins JW, Schwartz RS. *Fundamentals of operative Dentistry a contemporary approach*. 3rd ed., Chicago: Quintessence publishing; 2006. p. 236-270.
5. Stockton LW, Tsang ST. Microleakage of Class II posterior composite restorations with gingival margins placed entirely within dentin. *J Can Dent Assoc* 2007; 73: 255.
6. Ernst CP, Martin M, Stuff S, Willershausen B. Clinical performance of a packable resin composite for posterior teeth after 3 years. *Clin Oral Investig* 2001; 5: 148-155.
7. Koupis NS, Martens LC, Verbeeck RM. Relative curing degree of polyacid-modified and conventional resin composites determined by surface Knoop hardness. *Dent Mater* 2006; 42: 1045-1050.
8. Condon JR, Ferracane JL. Assessing the effect of composite formulation on polymerization stress. *J Am Dent Assoc* 2000; 131: 497-503.
9. Soma H, Miyagawa Y, Ogura H. Setting and flexural properties of metal-resin composite using Ag-Cu particles as filler and chemical accelerator. *Dent Mater J* 2003; 22: 543-555.
10. Condon JR, Ferracane JL. Reduced polymerization stress through non-bonded nanofiller particles. *Biomaterials* 2002; 23: 3807-3815.
11. Mount GJ. Placement and replacement of restorations by selected practitioners. *Aust Dent J* 2005; 50: 214-215.
12. Hardan LS, Amm EW, Ghayad A. Effect of different modes of light curing and resin composites on microleakage of class II restorations. *Odontostomatol Trop* 2008; 31: 26-34.
13. Duarte S Jr, Saad JR. Marginal adaptation of class 2 adhesive restorations. *Quintessence Int* 2008; 39: 413-419.
14. Cunha LG, Alonso RC, de Souza-Junior EJ, Neves AC, Correr-Sobrinho L, Sinhoreti MA. Influence of the curing method on the post-polymerization shrinkage stress of a composite resin. *J Appl Oral Sci* 2008; 16: 266-270.
15. Yamazaki PC, Bedran-Russo AK, Pereira PN, Wsift EJ Jr. Microleakage evaluation of a new low-shrinkage composite restorative material. *Oper Dent* 2006c; 31: 670-676.
16. Loguercio AD, Reis A, Schroeder M, Balducci I, Versluis A, Ballester RY. Polymerization shrinkage: effects of boundary conditions and filling technique of resin composite restorations. *J Dent* 2004; 32: 459-470.
17. Lazarchik DA, Hammond BD, Sikes CL, Looney SW, Rueggeberg FA. Hardness comparison of bulk-filled/transtooth and incremental-filled/occlusally irradiated composite resins. *J Prosthet Dent* 2007; 98: 129-140.
18. Uchida H, Vaidyanathan J, Viswanadhan T, Vaidyanathan TK. Color stability of dental composites as a function of shade. *J Prosthet Dent* 1998; 79: 372-377.
19. Tachibana K, Kuroe T, Tanino Y, Satoh N, Ohata N, Sano H, Caputo AA. Effects of incremental curing on contraction stresses associated with various resin composite buildups. *Quintessence Int* 2004; 35: 299-306.

20. França FM, Hori FS, dos Santos AJ, Lovadino JR. The effect of insertion and photopolymerization techniques on microleakage of class V cavities--a quantitative evaluation. *Braz Oral Res* 2005; 19: 30-35.
21. Yap AU, Soh MS, Siow KS. Effectiveness of composite cure with pulse activation and soft-start polymerization. *Oper Dent* 2002; 27: 44-49.
22. Fleming GJ, Cara RR, Palin WM, Burke FJ. Cuspal movement and microleakage in premolar teeth restored with resin-based filling materials cured using a 'soft-start' polymerization protocol. *Dent Mater* 2007; 23: 637-643.
23. Shafiei F, Memarpour M. Effect of light intensity and flowable liner on microleakage of class V composite resin restorations. *Shiraz Univ Med Scien J Dent* 2008; 9: 66-76.
24. Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E. Soft-start polymerization and marginal gap formation in vitro. *Am J Dent* 2001; 14: 145-147.
25. Jedrychowski JR, Bleier RG, Caputo AA. Shrinkage stresses associated with incremental composite filling techniques in conservative Class II restorations. *ASDC J Dent Child* 2001; 68: 161-167.
26. Amaral CM, de Castro AK, Pimenta LA, Ambrosano GM. Influence of resin composite polymerization techniques on microleakage and microhardness. *Quintessence Int* 2002; 33: 685-689.
27. Ernst CP, Brand N, Frommator U, Rippin G, Willershausen B. Reduction of polymerization shrinkage stress and marginal microleakage using soft-start polymerization. *J Esthet Restor Dent* 2003; 15: 93-103.
28. Nalcaci A, Salbas M, Ulusoy N. The effects of soft-start vs continuous-light polymerization on microleakage in Class II resin composite restorations. *J Adhes Dent* 2005; 7: 309-314.
29. Yu HS, Lee KJ, Jin GC, Baik HS. Comparison of the shear bond strength of brackets using the led curing light and plasma arc curing light: polymerization time. *World J Orthod* 2007; 8: 129-135.
30. Sanabe ME, Kantovitz KR, Costa CA, Hebling J. Effect of acid etching time on the degradation of resin-dentine bonds in primary teeth. *Am J Dent* 2009; 22: 37-42.
31. Idriss S, Habib C, Abduljabbar T, Omar R. Marginal adaptation of class II resin composite restorations using incremental and bulk placement techniques: an ESEM study. *J Oral Rehabil* 2003; 30: 1000-1007.
32. Puckett A, Fitchie J, Hembree J Jr, Smith J. The effect of incremental versus bulk fill techniques on the microleakage of composite resin using a glass-ionomer liner. *Oper Dent* 1992; 17: 186-191.
33. Barros GK, Aguiar FH, Santos AJ, Lovadino JR. Effect of different intensity light curing modes on microleakage of two resin composite restorations. *Oper Dent* 2003; 28: 642-646.
34. Kubo S, Yokota H, Yokota H, Hayashi Y. The effect of light-curing modes on the microleakage of cervical resin composite restorations. *J Dent* 2004; 32: 247-254.
35. Bayindir YZ, Yildiz M, Bayindir F. The effect of "soft-start polymerization" on surface hardness of two packable composites. *Dent Mater J* 2003; 22: 610-616.
36. Cavalcante LM, Peris AR, Ambrosano GM, Ritter AV, Pimenta LA. Effect of photoactivation systems and resin composites on microleakage of esthetic restorations. *J Contemp Dent Pract* 2007; 8: 70-79.
37. Aguiar FH, Oliveira TR, Lima DA, Paulillo LA, Lovadino JR. Effect of light curing modes and ethanol immersion media on the susceptibility of a microhybrid composite resin to staining. *J Appl Oral Sci* 2007; 15: 105-109.

38. Giachetti L, Scaminaci Russo D, Bambi C, Nigera M, Bertini F. Influence of operator skill on microleakage of total-etch and self-etch bonding systems. *J Dent* 2008; 36: 49-53.
39. Arisu HD, Uçtasli MB, Eligüzeloglu E, Ozcan S, Omürlü H. The effect of occlusal loading on the microleakage of class V restorations. *Oper Dent* 2008; 33: 135-141.
40. Bansal S, Tewari S. Ex vivo evaluation of dye penetration associated with various dentine bonding agents in conjunction with different irrigation solutions used within the pulp chamber. *Int Endod J* 2008; 41: 950-957.
41. Tielemans M, Compere P, Geerts SO, Lamy M, Limme M, De Moor RJ, et al. Comparison of microleakage of photo-cured composites using three different light sources: halogen lamp, LED and argon laser: an invitro study. *Lasers Med Sci* 2009; 24: 1-5.
42. Yazici AR, Baseren M, Dayangaç B. The effect of flowable resin composite in microleakage in class V cavities. *Oper* 2003; 28: 42-46.
43. Kimyai S, Oskoe SS. Effect of 1-bottle light-cured adhesive acidity on microleakage of a self-cured composite. *Oper Dent* 2006; 31: 694-698.
44. Kallenos TN, Al-Badawi E, White GE. An in vitro evaluation of microleakage in class I preparations using 5th, 6th, 7th generation composite bonding agents. *J Clin Pediatr Dent* 2005; 29: 323-328.
45. Karaođlanođlu S, Akgül N, Ozdabak HN, Akgül HM. Effectiveness of surface protection of glass-ionomer, resin modified glass-ionomer and polyacid-modified composite resins. *Dent Mater J* 2009; 28: 96-101.
46. Vicente A, Ortiz AJ, Bravo LA. Microleakage beneath brackets bonded with flowable materials: effect of thermocycling. *Eur J Orthod* 2009; 31: 390-396.
47. Deliperi S, Bardwell DN, Wegley C. Restoration interface microleakage using one total-etch adhesives. *Oper* 2007; 32: 179-184.
48. Abbas G, Fleming GJ, Harrington E, Shortall AC, Burke FJ. Cuspal movement and microleakage in premolar teeth restored with a packable composite cured in bulk or in increments. *J Dent* 2003; 31: 437-444.